

Kalkproducten

CALCATEX KALKVERF



Kalk-caseïne muurverf voor binnen en buiten.
Beschikbaar in 45 kleuren.

Calcatex kalkverven zijn ademend en vochtregulerend en electrostatisch neutraal.

Werkwijze: neem 1 deel water op 1 deel poederverf. Goed mengen en 30 tot 45 minuten laten staan. Terug oproeren en zonodig, met water verder afdunnen. (=ongeveer 10 à 20 m² per kg poeder). Meer water (1,5 deel op 1 deel verfpoeder) geeft een dunnere verf met meer effect en minder dekkraft. Wij adviseren niet meer dan 2 delen water op 1 deel verf.

Tijdens het verwerken regelmatig omroeren, omdat de pigmenten anders uitzakken.

Samenstelling: hydraatkalk, caseïne, marmerpoeder, zwaarspaat, natuurlijke aardpigmenten of fabrieksmatige minerale pigmenten.

KALEI



Tweelagig dun buitenpleistersysteem dat de gevel beschermt tegen slagregen en toch een goede dampdoorlaatbaarheid garandeert. De eerste laag bestaat uit de kaleipleister. De tweede laag uit kalkverf.

Ook te gebruiken op binnenwanden voor een decoratief effect.

Eigenschappen: Het kaleisysteem van Jordan & Co bestaat uit een eenvoudig tweelagig systeem (een dunne laag kalei waarop vervolgens nat-in-nat een laag kalkverf wordt aangebracht) die de gevel van specifieke eigenschappen voorziet.

De kaleilaag is een damp-open laag die de gevel beschermt tegen slagregen.

De tweede laag bestaat uit calcatex (kalkverf). Deze geeft de gevel de gewenste kleur.

De twee lagen samen zorgen voor een capillair netwerk van grof (kaleilaag) naar fijn (kalkverflaag) waardoor vocht in de gevel actief naar buiten wordt getrokken. Deze eigenschap is onmogelijk te verkrijgen door een éénlagig in de massa

gekleurd systeem.

Werkwijze: Het kaleipoeder mengen met water. De mortel dun opzetten (2 à 3 mm) en met een kwast verder gelijkmatig uitstrijken. Net wanneer de kalei begint aan te trekken, één laag kalkverf zoals "calcatex" aanbrengen.

Samenstelling: hydraatkalk, tras, zand, marmerpoeder en kalksteenmeel.